

HOOLDUSÕLI

3079 Värvitu
Matt3081 Värvitu
Siidjas matt3098 Värvitu
Poolmatt
Anti-Slip (R9)3440 Valge
Läbipaistev

1 KIHT

KIRJELDUS

Värvitu või tooniv, kiirelt kuivav Osmo Hooldusõli õlitatud või õlivahatatud puitpõrandatele. Matti ja tuhmunud põrandat saab värskendada Osmo hooldusõliga. Kui teostada põrandahooldus õigeaegselt, saab vältida aeganõudvat lihvimist ning renoveerimist. Hooldusõliga on võimalik muuta läikeastet põrandal, mis on eelnevalt viimistletud Osmo Polyx® Original õlivahaga (3032, 3062, 3065, 3011).

Mikropoorne pind võimaldab puidul hingata ning vähendab paisumist ja kokkutõmbumist. Vastupidav veini, õlle, koola, kohvi, tee, piima, mahla, vee plekkidele (DIN 68661-1A). Kuiv viimistlus on ohutu inimestele, loomadele ja taimedele ning sobib vas-tavalt EU normile EN 71.3 ka laste mänguasjade viimistlemiseks. Sülje- ja higikindel (DIN 53160).

SOBIB KASUTAMISEKS

Osmo hooldusõli sobib kõikide õli- ja vahaga viimistletud puitpõrandate hooldamiseks: täispuidust ja laudparketist põrandakatted, OSB ja korkpõrandatel, samuti treppidele ja mööblile. Eriti sobilik üldkasutatavates ruumides (nt. restoranid, muuseumid, kontsertimajad ja teiste suure kasutuskooomusega piirkondadele).

KOOSTISAINED

Baas: naturaalsed taimeõlid (päevalilleõli, sojaõli, takjaõli, karnauba- ja kandelilla vaha), parafiinid, titaan-dioksiid (valge pigment)

Lisaained: sikatiiv (kuivatusaine), vett-tõrjuvad abiaained

Lahustid: lõhnatu white spirit (benseenivaba)

Toode vastab EL määruse (2004/42/EU) kohaselt max.

VOC sisaldus 500gr/l (Cat A/i (2010)).

TEHNILISED ANDMED

Erikaal (tihedus): 0.85 - 0,95 g/cm³

Viskoossus: 40-60s (3 mm, DIN 53211)

Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu

Leekpunkt : > 60°C DIN EN ISO 2719

HOIUSTAMINE

Toodet on võimalik säilitada 5 aastat või kauem juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud. Kui toode on külmunud, saavutab ta oma konsistentsi toatemperatuuril 24-36 tunni jooksul.

EELTÖÖD

Puidu, korgi või saepuruplaadi pind peab olema kuiv ja puhas (maksimaalne niiskusesisaldus 18%).

Osmo Hooldusõli on valmis kasutamiseks. Ära lahjenda, sega hoolikalt.

Puhastage pind eelnevalt Osmo Wisch-Fix pesuvahendiga 8016. Tugevalt määrdunud pinnad Osmo intensiivse süvapesuvahendiga 8019 (vt. 8019 kasutusjuhend).

Tundmatute viimistluste puhul teha eelnevalt proov väikesel pinnal.

PEALEKANDMINE

Kanda piki puusüüd ühtlaselt õhuke kiht Osmo Hooldusõli puhtale ja kuivale puidu pinnale. Peale kandmiseks kasutada Osmo teras-õlilabidat või Osmo mikrokiust rulli. Poleerida sisse poleermasina abil, kasutades valget poleervilti (v.a. 3098 libisemisvastane hooldusõli). Eemaldada ülejäägid.

Hooldusõli saab kanda väikestele pindadele ka puuvillase lapiga.

Tagage kuivamisajal hea ventilatsioon.

TÖÖRISTADE PUHASTAMINE

Tööriistad puhastada Osmo puhastusainega (8000) või white spiritiga.

KUIVAMISAEG

Kuivamisaeg ligikaudu 3-4 tundi (23°C/50% õhuniiskust).

Madalam temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskust pikendavad kuivamisaega. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.



KATVUS

1 L - 40-60 m² üks kiht

Toote kulu sõltub oluliselt puidu liigist. Kogu informatsioon on antud sileda ja hõõveldatud/lihvitud pindade jaoks. Sõltuvalt puidu liigist ja selle looduslikest omadustest võivad lõpptulemused erineda.

MÄRKUS

Hooldusõli tulemust mõjutab teiste asjade hulgas puidu naturaalne iseloom. Seega on soovitatav enne pealekandmist proovida toodet ääre peal, eriti kui tegemist on tundmatute pindadega. Kui soovite hooldusõli kanda töötlemata või halliks tõmbunud puidule, siis tuleks eelnevalt pind lihvida ja töödelda Osmo Polyx® Original õlivahaga. Kindlasti ei tohi 3098 (libisemisvastane hooldusõli) peale kanda poleermasinaga.

HOIATUS

Tuleohtlik. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab 2-butanoonoksiimi, mis võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust.

NB! Pese kohe puhtaks immutatud lapid või säilitage õhukindlas anumas (Isesüttimise oht!). Kuiv viimistlus kooskõlas Saksamaa DIN 4102 (tule käitumine ehitusmaterjalide ja nende komponentide) ja klass B 2 (normaalne mittesüttivus) sertifikaatidega. Ohutuskarti küsida eraldi.

JÄÄTMEKÄSITLUS

Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

VÄRVITONID

3079 Värvitu Matt

3081 Värvitu Siidjasmatt

3098 Värvitu Poolmatt / Anti-Slip (R9)

3440 Valge Läbipaistev

PURKIDE SUURUSED

1 L; 2.50 L; 10 L

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või - otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.

2015