

WAKOL MS 246 StarMonti

Tehniline info

Kasutusala

Ühekomponentne elastne koosteliim järgmiste materjalide liimimiseks

- Plastmassist pörandaliistud
- Puidust pörandaliistud
- Puitmaterjalid
- Metallid

õigesti ettevalmistatud imavatele ja mitteimavatele tubastele vahepörandatele.

Eriomadused



1)



2)



3)

- kiiresti tarduv
- stabiilne
- niiskuse toimel tarduv
- lihtsalt käsitletav

1) Põhineb GEV (ehitusmaterjalide heitkoguste kontrolli ühendus) kriteeriumidel, materjaliklass EMICODE EC1 PLUS: väga väikesed heitkogused

2) Prantsusmaa regulatsioonile vastav heitkoguste klass

3) Materjalid sisaldavad metoksisülaani

Tehnilised andmed

Alustoormaterjal:	silaanmodifitseeritud polümeer
Puhastusvahend:	puhastuslapid WAKOL RT 5960 (enne liimi tardumist)
Koosteageg:	5...10 minutit
Pealekandmisviis:	sobiva tuubipüstoli abil
Kõvenemisaeg:	2,5 mm kiht – 24 tundi
Säilitustemperatuur:	+5 °C...+25 °C, kaitsta kuumuse eest.
Säilivusaeg:	12 kuud toatemperatuuril

Aluspõrandad

Aluspõrand ja ruumi sisekliima peavad vastama kohaldatavate standardite ning andmelehtede nõuetele. Liimimise aluspind peab olema tolmu-, rasva- ja õlivaba, jäik ning koormustaluv. Vajaduse korral tuleb enne lihvida.

Kasutamine

Kandke liim WAKOL MS 246 StarMonti joontena liimitavale pinnale ja ühendage koosteaja jooksul.

Tähelepanu!

Ärge kasutage toodet WAKOL MS 246 StarMonti temperatuuridel alla +5 °C ega üle +40 °C. Kogu esitatud teave vastab temperatuurile ligikaudu 20 °C ja suhtelisele õhuniiskusele ligikaudu 50%. Külma ilma puhul soojendage kõik paigaldusmaterjalid enne kasutamist köetud ruumis. Garantime, et meie tooted on ühtlaselt hea kvaliteediga. Kõik andmed põhinevad paljude aastate praktilisel kogemusel ja vastavad standardtingimustele. Kasutatavate materjalide paljusus ja ehitusplatsi erinevad tingimused, mis ei sõltu meist, välistavad igasugused käesolevatel andmetel põhinevad nõuded. Sel põhjusel soovitame teha piisavalt kasutuskatseid. Järgima peab kaasasolevaid põrandakatte tootja juhiseid ja kehtivaid seaduslikke nõudeid. Vajaduse korral anname meeeldi tehnilisi nõuandeid.

Toote andmelehtede viimased versioonid on meie veebisaidil www.wakol.com.

Käesolev tehniline teave kuupäevast 19.03.2021 asendab kõiki eelmisi versioone.