

# WAKOL MS 335 Parandusliim

## Tehniline info

### Kasutusala

Kiiresti tarduv silaanmodifitseeritud parandusliim

- Parkettpõranda aluste tühemike parandamiseks

Ei sõltu kasutatud parketiliimist.

### Eriomadused



1)



2)



3)



4)



5)

- lahustivaba TRGS 610 kohaselt
- lõhnatu

1) Põhineb GEV (ehitusmaterjalide heitkoguste kontrolli ühendus) kriteeriumidel, materjaliklass EMICODE EC1 PLUS: väga väikesed heitkogused

2) Prantsusmaa regulatsioonile vastav heitkoguste klass

3) Ei kohaldata, sest heitkoguste näitajad on märksa paremad kui GISCODE S0,5 nõuded

4) Sobib ka põrandakütte jaoks

5) Sobib toolirataste all kasutamiseks

### Tehnilised andmed

Alustoormaterjal:	silaanmodifitseeritud polümeer
Segu kasutusaeg:	ligikaudu 15...20 minutit
Kõvenemisaeg:	ligikaudu 2 tundi
Säilivusaeg:	12 kuud toatemperatuuril
Säilitustemperatuur:	ei ole külmumise suhtes tundlik

### Kasutamine

Selgitage välja tühemiku asukoht ja katke puuriava ümbrus põhjalikult kaitsekatttega, et vältida pinna saastamist. Puurige otse ülevalt kuni tühimikuni. Vajaduse korral puurige lisaavad, nt vaatlusava.

Lisage parandusvaigu WAKOL MS 335 600 ml tehasetuubile süstlaga 50 ml vett ja segage väikese labaseguri abil vähemalt ühe minuti jooksul ühtlaselt läbi.

Pressige segu 15...20-minutilise kasutusaja jooksul tühemikku, kuni see on piisavalt täidetud. Pange pind ligikaudu kaheks tunniks raskuse alla. Pärast seda ajavahemikku võib puuriava tavaliste meetodite abil korralikult tihendada.

### **Tähelepanu!**

Pealekandmise ajal ei tohi põranda temperatuur olla alla +15°C ja ruumi õhutemperatuur alla +18°C, ruumi soovitatav suhteline õhuniiskus on 40...65%, maksimaalne 75%. Kogu esitatud teave vastab temperatuurile ligikaudu 20 °C ja suhtelisele õhuniiskusele ligikaudu 50%. Külma ilma puhul soojendage kõik paigaldusmaterjalid enne kasutamist köetud ruumis.

Tühemike süstlaga täitmine on parandusviis, mis nõuab parketi sisse avade puurimist. Sõltuvalt puidu tüübist ja puidu kasutusest võivad tihendatud kohad vähemal või suuremal määral kasutajale nähtavaks jääda. Enne tööde alustamist kooskõlastage taastamisviis oma tellijaga.

Garanteerime, et meie tooted on ühtlaselt hea kvaliteediga. Kõik andmed põhinevad paljude aastate praktilisel kogemusel ja vastavad standardtingimustele. Kasutatavate materjalide paljusus ja ehitusplatsi erinevad tingimused, mis ei sõltu meist, välistavad igasugused käesolevatel andmetel põhinevad nõuded.

Sel põhjusel soovitame teha piisavalt kasutuskatseid. Järgima peab kaasasolevaid põrandakatte tootja juhiseid ja kehtivaid seaduslikke nõudeid. Vajaduse korral anname meeeldi tehnilisi nõuandeid.

Toote andmelehtede viimased versioonid on meie veebisaidil [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Käesolev tehniline teave kuupäevast 29.08.2019 asendab kõiki eelmisi versioone.