

# WAKOL MS 230 elastne parketiliim

## Tehniline info

### Kasutusala

Elastne ühekomponentne parketiliim

- liist- ja kihilise lamellparketi liimimiseks vastavalt standardile DIN EN 14761, maks. paksus 16 mm, maks. pikkus 200 mm
- tammeliistparkett (22 mm) vastavalt DIN EN 13226
- mitmekihiline parkett vastavalt standardile DIN EN 13489 imavatele ja mitteimavatele aluspõrandatele siseruumides.

Koos WAKOL liimikammiga 5 sobib liimina koos integreeritud niiskusbarjääriga punnsooneelementidega parkettpindadele kütmata tsemendist tasanduskihiga kuni 4CM% või 85% suhtelise niiskuse juures.

### Eriomadused



- Lahustivaba vastavalt TRGS 610 määratlusele
- vastab standardi DIN EN 14293 nõuetele
- sobib põrandaküttele
- veevaba - ei tekita puidu punsumist

1) Vastavalt GEV (kontrollitud heimetega paigaldusmaterjalide liit) kriteeriumitele, klassifitseeritud kui EMICODE EC1 PLUS R: väga väikesed heitmed

2) Kontrollitud heimetega ehitustoode - DIBt põhimõtted: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens, Z-155, 10-10 Parketiliim

3) Heitmeklass vastavalt Prantsuse õigusele

### Tehnilised andmed

Baastooraine:	Silaaniga modifitseeritud polümeer
Lendumise aeg:	puudub
Avatuna aeg:	ca 40 minutit
Fikseerimise aeg:	ca 24 tundi
Puhastusaine:	WAKOL RT 5960 Puhastuslapid enne liimikomplekte
Hoiustamine:	12 toatemperatuuril
Hoiustamise temperatuur:	külmakindel

GISCODE: RS10  
EMICODE vastavalt GEV-le: EC1 PLUS R

Kasutamine ja kulu<sup>4)</sup>:

TKB B3	800 - 1000 g/m <sup>2</sup>	Liistlamell- ja väikesemõõtmeline mitmekihiline parkett
TKB B5	700 - 900 g/m <sup>2</sup>	Suuremõõtmeline mitmekihiline parkett
TKB B11	1000 -1200 g/m <sup>2</sup>	Liist- ja väikesemõõtmeline mitmekihiline parkett
TKB B13	1100 - 1300 g/m <sup>2</sup>	Suuremõõtmeline mitmekihiline parkett
WAKOL liimikamm 5	1700 - 1800 g/m <sup>2</sup>	Punn-soon tüüpi parkett kuni max. 4 CM% või suhteline niiskuse 85% juures.

4) Liimi kulu sõltub aluspõranda pinnastruktuurist ja imendumisvõimest

## Aluspõrandad

Ruumi aluspõrand ja kliimatingimused peavad vastama standardi DIN 18356 nõuetele. Aluspõrandad peavad olema püsivalt kuivad, tahked, tasased ning neil ei tohi olla pragusid, mustust ega imavust takistavaid aineid.

Valmistage betoonpõrand mehaaniliselt ette ja puhastage põhjalikult tolmuimejaga vastavalt tootja spetsifikatsioonidele või kehtivatele standarditele ja koodidele. Kui betoonist aluspõrand on tolmuvaba, võib parketi sellele liimida vahetult Wakol MS 230 elastse parketiliimiga. Kui kruntimine on vajalik, nagu asfaltbetooni puhul, kasutage ainult WAKOL PU 280 polüuretaanist primerit. Laske aluskihil ära kuivada.

WAKOL MS 230 elastset parketiliimi võib kasutada niiskusbarjäärina kütmata tsemendist tasanduskihi puhul kuni 4 CM% või 85% suhtelise niiskuse juures. Selle kasutuse korral on vaja paigaldada ainult ülalkirjeldatud soon-punn tüüpi parketti.

## Kasutus

Kasutades soonega kellut, kandke ühtlaselt aluspõrandale, vältides liimilompide teket.

Paigaldage koheselt selle peale parkett ja suruge see tugevalt vastu aluspõrandat. Veenduge, et iga puitelemendi alumine külg on piisavalt liimiga kaetud.

Vahetult pärast kasutamist puhastage tööriistad WAKOL RT 5960 puhastuslappidega. Pärast kõvenemist saab WAKOL MS 230 elastse parketiliimi eemaldada ainult mehaaniliselt.

Wakol GmbH  
Bottenbacher Straße 30  
D-66954  
Pirmasens  
Tel. +49 6331 8001 131  
Fax +49 6331 8001 890  
www.wakol.com



Wakol GmbH  
Industristraße 5  
A-6841  
Mäder  
Tel. +43 5523 64 700  
Fax +43 5523 64 700 64  
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA  
Stauffercherstraße 130A  
CH-3014  
Bern  
Tel. +41 31 9210 755  
Fax +41 31 9212 968  
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl  
Via Kennedy 75  
I-20010  
Marcallo con Casone  
Tel. +39 02 9761 939  
Fax +39 02 97 253 021  
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp. z o. o.  
ul. Sławęcinska 16, Macierzysz  
PL-05-850  
Ożarów Mazowiecki  
Tel. +48 22 436 24 20  
Fax +48 22 436 24 21  
www.loba-wakol.pl

Maiburg Lijmen B.V.  
Schutweg 6  
NL-5145 NP  
Waalwijk  
Tel. +31 416 566 530  
Fax +31 416 566 531  
www.maiburg.nl

D 9905900 09/11 99252009

## **Tähtis**

Ärge kasutage temperatuuril alla +15 °C. Külma ilmaga soojendage WAKOL MS 230 elastset parketiliimi eelnevalt köetud ruumis. Kõik andmed kehtivad ligikaudu 20 °C temperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse 65% juures.

Ärge kandke WAKOL MS 230 elastset parketiliimi vahetult asfaldile, vaid kandke eelnevalt peale WAKOL PU 280 polüuretaanist primer.

Garanteerime oma toodete ühtlaselt kõrge kvaliteedi. Kõik andmed põhinevad testidel ja aastatepikkustel kogemustel ning standardsetel tingimustel. Kasutatavate materjalide mitmekesisus ja erinevad tingimused ehitusobjektil, mis ei allu meie kontrollile, välistavad mis tahes nende andmete põhjal esitatud kahjunõuded. Seetõttu soovitame teha piisavalt katseid. Järgige tootega kaasasolevaid põrandakattematerjalide tootjate juhendeid ja kehtivaid standardeid ja koode. Me anname hea meelega teile tehnilist nõu.

Tooteandmete lehtede viimased versioonid on saadaval aadressil [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Käeoleva tehnilise infolehe avaldamisega 17.07.2012 kaotavad kõik eelmised versioonid kehtivuse.