

AquaSeal® ExoBloc

Kirjeldus

AquaSeal® ExoBloc on pindlaki nakkumist parandav ning efektiivne kruntlakk eksootilistele puiduliikidele. Kruntlakk on väga heade täiteomadustega tänu spetsiifilisele, akrülaatpolümeeridel põhinevale retseptile. AquaSeal® ExoBloc sobib enamikule eksootilistele puiduliikidele, isoleerides puidus sisalduvad õlid ning tuues esile ning võimendades puidusüü kontrastsust – seda ka tavapäraste puiduliikide (nt. tamm, saar jpm) puhul.

Olemasolevad sertifikaadid/ heakskiidud



Giscode: W3+

AbZ-Nr.: Z-157.10-46

BvB: Heaks kiidetud

Märkus

AquaSeal® ExoBloc krundikihti ei tohi lihvida, kuna see võib kaasa tuua laki osalise eemaldamise puidult ning seetõttu hilisema nähtava kohatise toonimuudatuse lõppviimistletud põrandal. AquaSeal® ExoBloc muutub kuivades läikivaks. Lõppviimistluseks kasutada alljärgnevat pindlakke:

- AquaSeal® RoyalMat
- AquaSeal® GreenStar
- AquaSeal® CeramicStar
- AquaSeal® EcoGold
- AquaSeal® EcoSilver
- AquaSeal® SmartHome

Pinnale kandmine

AquaSeal® ExoBloc kantakse pinnale lakirulli abil piisavas koguses, vältida tuleb liigõhukese kruntlakikihi pinnalekandmist

Kuivamine

Pindlakki võib krundiga töödeldud pinnale kanda normaaltingimustel (23°C/50% suhteline õhuniiskus) umbes 1-2 tunni möödumisel; soovitatav on samal päeval krundile kanda vaid üks kiht pindlakki – selliselt kasutades vabaneb lakkimise kaudu puitpinda tunginud niiskus piisavalt. Ebapiisava ventilatsiooni, ettenähtust madalama temperatuuri ning paksema lakikihi korral pikeneb kihtide kuivamisaeg märkimisväärselt

Laki kulu

Sõltumatult puidupinnast ja selle karedusest/ poorsusest peab laki kulu pinnalekandmisel olema vähemalt 100 ml/m² ehk 10 m²/l

Kasutades AquaSeal® ExoBloc kruntlakki väga imavatel/ absorbeerivatel puiduliikidel (näiteks pöök, kirss jms), tuleb eeldada kruntlaki suuremat kulu kuni 150 ml/m².

Ladustamine / transport

Toote eluiga avamata tehasepakendis on minimaalselt 15 kuud, tingimusel, et toodet transporditakse ning hoiustatakse kuivas ning jahedas kaitstuna külmumise eest. Toote külmumisel (ka osalisel) kaotab toode oma vajalikud omadused.

Üldised soovitused

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmarke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul. Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

Täiendav vajalik info

Järgnevad infodokumendid ja allikad on olulised:

- Üldine reeglistik ning tavad puitpõrandate viimistlemisel
- Viimistletud puitpõrandate puhastamine ja hooldus
- Toote ohutuskaart (MSDS)

Turvalisusteade

Ühekomponentne vesipõhine kruntlakk AquaSeal FlexPrimer FlexSealer ei sisalda naha tundlikkust mõjutavat Aziridin'i. Toode võib ärritada nahka ja silmi. Vältida tooteaurude sissehingamist ning kontakti silmade ning nahaga. Kasutamine vaid ventileeritud keskkonnas. Peske hoolikalt käsi pärast toote kasutamist. Hoidke pakendit suletuna. Hoidke laste eest! Tootejääke ei tohi valada kanalisatsiooni või loodusesse, käidelda vastavalt kehtivale ohtlike jäätmete käitlemise korrale. AquaSeal FlexPrimer ei sisalda formaldehüüde, PCP-d ega Lindan'i.

* Kui Tehnilise tootekirjelduse sisu erineb etiketil olevast infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.

AQUASeal® ExoBloc

,