

AquaSeal® FlexPrimer

Kirjeldus

AquaSeal® FlexPrimer on kvaliteetne veepõhine akrülaatkrunt kasutamiseks meie AquaSeal® viimistlusmaterjalide aluskihina. AquaSeal® FlexPrimeril on keskmine paisutav mõju puidukiududele ja neutraalne välimus. Seda saab kanda kõikidele puiduni lihvitud põrandatele. Vähendab parketi servade liimumist.

Olemasolevad sertifikaadid/ heakskiidud



Giscode:	W2+
Emicode:	EC1
AbZ-Nr.:	AbZ-heaks kiidetud
BvB:	Heaks kiidetud
M1:	Heaks kiidetud
Minergie-ECO:	Vastavus heaks kiidetud
Breeam:	Vastavus heaks kiidetud

Märkus

AquaSeal® FlexPrimer ei ole sobilik kasutamiseks pindlakina. Tootel on vähene servliimuvus ning seetõttu eriti sobilik tööstuslikult toodetud massiiv- ja mitmekihilistele parkettidele. Sobib kasutamiseks põrandakütel. Puidusüü intensiivsemaks ja kontrastsemaks rõhutamiseks soovime kasutada AquaSeal® ExoBloc kruntlakki.

Kasutamine

AquaSeal® FlexPrimer soovime puhtale ning lihvitud puitpinnale kanda ühtlase kihina, kasutades lakirulli või mohääriga lakilabidat/ aplikaatorit. Kuna AquaSeal® FlexPrimer töötab eelkõige täitva krundina, ei ole kuivanud krundikihi vahelihvimine näidustatud. AquaSeal® FlexPrimer kasutamisel poorsetel ja tugevasti imavatel puitpindadel tuleb eelistada rulliga pealekandmist; aplikaatori/ lakilabidaga pealekandmist saab soovitada tihedate ja vähese imavusega puiduliikidel. Toodet ei tohiks kasutada kui puitpõranda temperatuur on alla 15°C. Töövahendid puhastada veega pärast kasutamist.

Kuivamine

Pindlakki võib krundiga töödeldud pinnale kanda normaaltingimustel (23°C/50% suhteline õhuniiskus) umbes 1 tunni möödumisel; soovitatav on samal päeval krundile kanda vaid üks kiht pindlakki – selliselt kasutades vabaneb lakkimise kaudu puitpinda tunginud niiskus piisavalt. Ebapiisava ventilatsiooni, ettenähtust madalama temperatuuri ning paksema lakikihi korral pikeneb kihtide kuivamisaeg märkimisväärselt.

Laki kulu

Sõltumatult puidupinnast ja selle karedusest/ poorsusest peab laki kulu pinnalekandmisel olema vähemalt 100 ml/m² ehk 10 m²/l

Eriti imavatele või poorsetele puiduliikidele kandmisel tuleb eeldada suuremat laki kulu. Ebapiisava koguse laki pinnalekandmisel võivad näha jääda rulli/ aplikaatori servade jäljed, mis tulenevad liigõhukesest lakikihist ning standardist kiiremast kuivamisest.

Ladustamine / transport

Toote eluiga avamata tehasepakendis on minimaalselt 15 kuud, tingimusel, et toodet transporditakse ning hoiustatakse kuivas ning jahedas kaitstuna külmumise eest.

Toote külmumisel (ka osalisel) kaotab toode oma vajalikud omadused.

Tööstuslikult lakitud põrandad

Toode ei sobi tööstuslikult lakitud põrandate värskenduslakkimise kruntlakiks ega pindlaki vahetamiseks.

Üldised soovitused

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul. Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

Täiendav vajalik info

Järgnevad infodokumendid ja allikad on olulised:

- Üldine reeglistik ning tavad puitpõrandate viimistlemisel
- Viimistletud puitpõrandate puhastamine ja hooldus
- Toote ohutuskaart (MSDS)

Turvalisusteade

Ühekomponentne vesipõhine kruntlakk AquaSeal FlexPrimer FlexSealer ei sisalda naha tundlikkust mõjutavat Aziridin'i. Toode võib ärritada nahka ja silmi. Vältida tooteaurude sissehingamist ning kontakti silmade ning nahaga. Kasutamine vaid ventileeritud keskkonnas. Peske hoolikalt käsi pärast toote kasutamist. Hoidke pakendit suletuna. Hoidke laste eest! Tootejääke ei tohi valada kanalisatsiooni või loodusesse, käideldage vastavalt kehtivale ohtlike jäätmete käitlemise korrale. AquaSeal FlexPrimer ei sisalda formaldehüüde, PCP-d ega Lindan'i.

* Kui Tehnilise tootekirjelduse sisu erineb etiketil olevast infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.

AQUASeal® FlexPrimer