

AquaSeal® Pafuki

Kirjeldus

AquaSeal® Pafuki on veepõhine sideaine kombinatsioon, mis on valmis vajaliku konsistentsiga puidupahtli valmistamiseks. AquaSeal® Pafuki pahtlisegu saab kasutada pragude, puitpinna vigastuste täitmiseks ja parandamiseks kõigil puitpindadel, k.a. kõvadest puiduliikidest parkett- ja laudpõrandaid.

Sertifikaadid/ heakskiidud



Giscode: W2+

Emicode: EC1

Breeam: Heaks kiidetud

Kasutamine

AquaSeal® Pafuki segatakse puidu lihvimistolmuga, pahtlilabidaga kasutamiseks soovitud homeeense konsistentsini. Parim kasutatav puidutolm saadakse mitmekettalise lihvimisseadme ja abrasiivmaterjali Grid 80 kasutamise tulemusena. Samas lintlihvmasinaga piki puidukiudu lihvimisel saadud puidutolm ei ole kasutamiseks soovitatav võimalike pikkade rebenenud puidukiudude tõttu. Puidupahtliga saab täita kuni 2mm laiuseid pragusid, ühenduskohti, täites prao täielikult pahtliseguga. Kui pahtlisegu puidutolmusisaldus on vähe, kahaneb pahtlisegu kuivamise käigus nähtavalt. Kui pahtlisegu sisaldab liigselt puidutolmu, võib pahtlisegu nake puiduga olla ebapiisav ning tipneda järgneva lihvimise ajal pahtlitükkide lahtirebenemisega pahteldatud praost.

Valmistatud pahtlimass tuleb kiiresti ja korraga ära kasutada. Pahtli pinnalekandmiseks kasutada roostevaba pahtlilabidat. Pärast pahtlimassi kuivamist saab teostada põrand lõpliku lihvimise. Lõpliku lihvimise käigus tuleb veenduda, et puidu pinnale pole jäänud pahtlimassi jääke.

AquaSeal® Pafuki pahtlimassiga töödeldud põrandad võib viimistleda sobiva õli või lakisüsteemiga Berger-Seidle tootevalikust. Enne põrand viimistlemist tuleb olla kindel, et kasutatud pahtlimass on täielikult läbi kuivanud!

Pahtlimassi valmistamiseks kasutada eraldi anumad – mitte segada pahtlit kokku põrandapinnal. Nii välditakse laikude tekkimist põrandale. Alati tuleb kasutada lihvimistolmu samalt põrandalt mida kavatsetakse pahteldada!

Praod/ ühendukohad mis on laiemad kui 2mm, tuleb enne pahteldamist täita sobiva puitliistuga või mõne muu sobiva täitematerjaliga (näit. AquaSeal® PAK-Stop või AquaSeal® FlexFill Color). Lihvimistolm ja parandatav põrand peab olema vaba mustusest ning vahavaba.

Kuivamine

Standardses kliimatingimuses (23°C/ 50% s. õhuniiskus) saab pahteldatud põrandat lihvida umbes 30-45 min. möödudes; laiemad praod või sügavad puiduvigastused kuivavad siiski oluliselt kauem. Mitte lihvida põrandat enne kui kasutatud pahtlimass on täielikult läbi kuivanud!

Materjali kulu

Sõltuvalt pinnalekandmisest ja kasutuskohast:

1 pahtlilabidaga kantud pindpahtelduse kiht:
umbes. 50 ml/m² või umbes 20 m²/l

Sõltuvalt pragude/ parketivahede laiusest, sügavusest ning tihedusest võib pahtli kulu märgatavalt suurened.

Ladustamine / transport

Toode säilib avamata originaalpakendis vähemalt 15 kuud, tingimusest et toodet transporditakse ning hoiustatakse kuivas ning jahedas kaitstuna külmumise eest. Toote külmumisel (ka osalisel) kaotab toode oma vajalikud omadused.

Üldised soovitusel

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul. Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

Täiendav vajalik info

Järgnevad infodokumendid ja allikad/ teadmised on olulised:

- Üldine reeglistik ning tavad puitpõrandate viimistlemisel
- Viimistletud puitpõrandate puhastamine ja hooldus
- Toote ohutuskaart (MSDS)

* Kui Tehnilise tootekirjelduse sisu erineb etiketil olevast infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.

AQUASeal® Pafuki