



PUIDUKITT



7350
Värvitu



KIRJELDUS

Värvitu polümeerdispersiooni baasil puidukitt lihvitud parketi pragude ja oksakohtade täitmiseks. Suure täitevõime, lühikese kuivamisaja ja kerge lihvitavusega toode. Osmo puidukitt segatuna lihvimistolmuga sobib suurepäraselt värvilise pinna viimistluse alla.

SOBIB KASUTAMISEKS

Sobib väikeste pragude täitmiseks (< 2 mm) ning väikeste kahjustuste (nt. kruviaugud) parandamiseks puitpõrandatel ja parketil. Sobib igale puiduliigile.

KOOSTISAINED

Polümeerdispersioon, täiteained, emulgaatorid, vesi.

TEHNILISED ANDMED

Erikaal: 1.05 – 1.10 g/cm³

Viskoossus: kergelt veniv

Löhn: lõhnatu

Leekpunkt: ei ole määratletud

HOIUSTAMINE

Toodet on võimalik säilitada 12 kuud või kauem juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud. Säilitada temperatuuril 5 kuni 35°C. Vätida toote külmumist.

EELTÖÖD

Puidu pind lihvitakse naturaalse puiduni ja see peab olema vaba õlidest, rasvadest ja mustusest. Viimane lihvimine teha enne Osmo puidukiti pealekandmist liivapaberiga nt. P80. Pind puhastada põhjalikult tolmuimejaga.

Märkus: Kasutage puidukitiga segamiseks ainult puhast lihvimistolmu.

PEALEKANDMINE

Enne kasutamist segada hoolikalt läbi.

Lisada lihvimistolm, parem kui see on samast puiduliigist ja segada ühtlaseks massiks (lihvimistolmu lisada u. 15% kiti kaalust). Ideaalse tulemuse saavutamiseks on õige kiti segu oluline. Kui puidukiti segu on liiga paks, siis on nake puidupinnaga halvem. Kui segu on liiga vedel, siis kuivades segu kahaneb ja täiteomadused on kehvemad. Kiudjas lihvimistolm (eriti troopilistel puiduliikidel) võib puidukitiga halvasti seguneda ja see võib olla takistuseks pragude täitmisel. Sel juhul soovime vähendada lihvimistolmu kogust. Soovitame lihvimistolm ja kitt segada kokku eraldi nõus.

Kasutades roostevaba pahtlilabidat, täita praod diagonaalsete tõmmetega, liitekohad tugevalt täita. Vajadusel korrata protsessi.

Lasta kuivada 30-60 minutit, seejärel lihvida lihvpaberiga P80 ja pärast teostada peenlihvimine karedusega P100-120 nii, et parketile ei jääks puidukitti. Tavaliselt piisab peenlihvimisest karedusega P100 - 120.

Seejärel võib pinda viimistleda erinevate Osmo õlivahadega.

Puidukitiga määratud kohti saab koheselt puhastada veega.

Märkus: Puidukiti segu ja töötlemine sõltub suurel määral puiduliigist ja lihvimistolmust. Enne pealekandmist soovime testida. Ärge kasutage puidukitti deformeerunud laudpõrandatel!

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Töövahendid pesta kohe peale kasutamist vee ja seebiga.



KUIVAMISAEG

Kuivamisaeg ligikaudu 30-60 minutit (23°C/50% õhuniiskust). Madalam temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.

KATVUS

1 liiter katab ühe viimistlusega ligikaudu 10-15 m². Toote kulu sõltub oluliselt pragude ja aukude kogusest ja suurusest.

MÄRKUS

Kuigi puidukitt ei sisalda ohtlikke aineid, tuleks siiski arvesse võtta elementaarseid ohutusmeetmeid. Lihvimise ajal kandke tolumumaski. Kasutage kindlasti roostevabu tööriistu.

HOIATUS

Hoidke eemale laste käeulatusest. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Ohutuskarta küsida eraldi.

JÄÄTMEKÄSITLUS

Jäätmeytistamiseks järgides kohalikku seadusandlust. Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

VÄRVITOONID

7350 Clear

SUURUS

5 L

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.

2015